

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

21.04.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 4 月 2 1 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 1 1 5 4 9 0
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 3 - 1 1 5 4 9 0]

REC'D 01 JUL 2004

WIPO

PCT


出 願 人 N O K 株 式 会 社
Applicant(s):

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 6 月 2 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 P03001-010

【提出日】 平成15年 4月21日

【あて先】 特許庁長官 殿

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県藤沢市辻堂新町 4 - 3 - 1 エヌオーケー株式
会社内

【氏名】 東 良 敏 弘

【特許出願人】

【識別番号】 000004385

【氏名又は名称】 エヌオーケー株式会社

【代理人】

【識別番号】 100081994

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴 木 俊一郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100103218

【弁理士】

【氏名又は名称】 牧 村 浩 次

【選任した代理人】

【識別番号】 100107043

【弁理士】

【氏名又は名称】 高 畑 ちより

【選任した代理人】

【識別番号】 100110917

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴 木 亨

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014535

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0302867

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書**【発明の名称】 低摩擦性フッ素ゴム架橋体の製造方法****【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

ポリオール架橋可能なフッ素ゴムと、
架橋促進剤と、ポリオール系架橋剤と、水酸化カルシウムと、必要により酸化マグネシウムとを含有し、かつ、上記架橋促進剤とポリオール系架橋剤との重量比 R {架橋促進剤／ポリオール系架橋剤} が 1～5 であるポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物を、

必要により予めポリオール架橋した後、

150～300℃の温度範囲で0.1～48時間熱処理することにより、架橋体の表面の摩擦係数が1未満の低摩擦性フッ素ゴム架橋体を得ることを特徴とする低摩擦性フッ素ゴム架橋体の製造方法。

【請求項 2】

上記架橋促進剤が有機第4級ホスホニウム塩であり、かつ上記ポリオール系架橋剤がビスフェノール類である請求項1に記載の低摩擦性フッ素ゴム架橋体の製造方法。

【請求項 3】

上記ポリオール架橋可能なフッ素ゴム100重量部に対して、上記架橋促進剤が2.1～20重量部、上記ポリオール系架橋剤が0.4～20重量部の量で含まれていることを特徴とする請求項1～2の何れかに記載の低摩擦性フッ素ゴム架橋体の製造方法。

【請求項 4】

上記フッ素ゴム組成物には、上記ポリオール架橋可能なフッ素ゴム100重量部に対して、比表面積が $20\text{ m}^2/\text{g}$ 未満の水酸化カルシウムが0.5～10重量部の量で含まれていることを特徴とする請求項2記載の低摩擦性フッ素ゴム架橋体の製造方法。

【請求項 5】

上記フッ素ゴム組成物には、上記ポリオール架橋可能なフッ素ゴム100重量

部に対して、上記酸化マグネシウムが3.0重量部以下の量で含まれていることを特徴とする請求項1～4の何れかに記載の低摩擦性フッ素ゴム架橋体の製造方法。

【請求項6】

上記ポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物には、さらに、ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）が、上記ポリオール架橋可能なフッ素ゴム100重量部に対して、5～200重量部の量で含まれていることを特徴とする請求項1～5の何れかに記載の低摩擦性フッ素ゴム架橋体の製造方法。

【請求項7】

上記ポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物のポリオール架橋時に、金型内周面が凹凸処理された圧縮成形金型を用いて、0.5～200 μ mの平均深さの凹凸面を有する架橋体を得て、これを上記熱処理することを特徴とする、請求項1～6の何れかに記載の低摩擦性フッ素ゴム架橋体の製造方法。

【請求項8】

請求項1～7記載の何れかに記載の低摩擦性フッ素ゴム架橋体の製造方法により得られたことを特徴とする衝撃吸収用ストッパ部品。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の技術分野】

本発明は、低摩擦性フッ素ゴム架橋体の製造方法に関し、さらに詳しくは、低摩擦性、低粘着性、低反発性等にバランス良く優れ、防振ゴム、衝撃吸収ストッパ部品等の製造用として好適に使用可能な低摩擦性フッ素ゴム架橋体の製造方法並びに該方法にて得られた低摩擦性フッ素ゴム架橋体の用途に関する。

【0002】

【発明の技術的背景】

従来よりフッ素ゴムは、他の汎用ゴムと同様にゴム本来の特性であるゴム弾性を有し、しかも他の汎用ゴムに比して耐熱性、耐油性、耐薬品性などの特性に優れており、それらの特性を生かして、例えば、Oリング、パッキン、ガスケットなどに代表される漏洩防止用ゴム部品、防振ゴム、ベルト、ゴム引布などとし

て、あるいはハードディスク（HDD）の記憶装置用ヘッド、プリンターヘッドなどの衝撃吸収ストッパ部品として、様々な用途に用いられている。

【0003】

このような従来のフッ素ゴムは、ゴム表面が粘着し、摩擦係数が大きいため、その製造に際して、架橋ゴム表面に粘着防止処理をする場合がある。しかし、処理コストが高くなるという問題がある。

また、従来のフッ素ゴムを、例えば、ハードディスク（HDD）の記憶装置用ヘッドなどの衝撃吸収ストッパなどとして用いると、衝撃吸収ストッパとディスクアームとの粘着による誤作動が問題になる。さらに、そのダンピング特性の温度依存性が大きく、高温での反発弾性率が高く、アームの振動を吸収することができないという問題がある。

【0004】

そこで、本発明者らは上記問題点を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、ポリオール架橋性フッ素ゴムと共に、特定の架橋剤、架橋促進剤、水酸化カルシウム、必要によりさらに酸化マグネシウムなどを含み、架橋促進剤を架橋剤と等量もしくはは多くなるような量比（R）で含む未架橋フッ素ゴム組成物を、（必要によりポリオール架橋、予備成形等した後、）特定条件下で熱処理することにより、フッ素ゴム組成物中（あるいは予備成形物中）の架橋促進剤が表層に良好に移行して、ゴム表面の架橋密度を向上させ、ゴム表面を低摩擦、低粘着化でき、しかもフッ素ゴム成形体の反発弾性率を低くできることを見出した。

【0005】

より具体的には、例えば、架橋促進剤としての有機第4級ホスホニウム塩と架橋剤の添加比（架橋促進剤／架橋剤）が大きい程、

架橋促進剤のゴム表面への移行量が増え、ゴム成形体表面の架橋密度は上がる一方で、ゴム成形体全体としての架橋密度は下がり、反発弾性率を下げる事が出来ることを本発明者らは見出した。また、本発明者らは、フッ素ゴム組成物中の架橋促進剤としての有機第4級ホスホニウム塩等と架橋剤の添加比（架橋促進剤／架橋剤）をこのように従来のフッ素ゴム組成物よりも高くすることにより、架橋体の低摩擦性、低粘着特性および低反発特性の何れの特性もバランスよく向

上させることができ、Ｏーリング、パッキン、ガスケットなどに代表される漏洩防止用ゴム部品、防振ゴム、ベルト、ゴム引布、衝撃吸収ストッパ部品等の製造用途に好適に使用可能な低摩擦性フッ素ゴム架橋体を得られることなどを見出して本発明を完成するに至った。

【0006】

なお、フッ素ゴムのポリオール加硫に関連した技術としては、これまでに下記のようなものが知られている。

例えば、特公平4-37094公報（特許文献1）には、含フッ素エラストマーの加硫成形品の表面に、架橋剤（加硫剤）としてのポリヒドロキシ化合物、および必要により加硫促進活性剤（架橋促進剤）を含浸させ、再度加硫する含フッ素エラストマー成形品の表面改質方法が開示され、この含フッ素エラストマー成形品の表面改質法によれば、加硫成形品の表面に非粘着性、低摩擦性を付与させることができる旨記載されている。

【0007】

しかしながら、架橋剤のポリヒドロキシ化合物、加硫促進活性剤（架橋促進剤）などを含浸させる際には、架橋剤及び架橋促進剤をアセトンなどの有機溶媒に溶解してなる表面処理液が用いられており、有機溶剤による環境汚染の恐れがある。また、加硫後に更に表面を行うため工程数が多くなり、処理コストが嵩むという問題点がある。

【0008】

なお、特開平7-3099号公報（特許文献2）には、（A）フッ化ビニリデン、ヘキサフルオロプロピレン、必要によりテトラフルオロエチレンを共重合して得られるフッ素ゴム100重量部、（B）有機4級ホスホニウム塩0.05～2重量部、（C）窒素含有有機化合物および／またはリン含有有機化合物0.01～3重量部、（D）ポリヒドロキシ化合物0.1～10重量部、（E）金属酸化物および／または金属水酸化物0.5～30重量部からなるフッ素ゴム組成物が開示され、該組成物からなる所望形状のプレフォームを金型に入れて加熱下に圧縮成形などを行うことによりポリオール加硫して、フッ素ゴム加硫成形品を得ることが記載され、得られた成形品は、機械的特性の低下がなく、加硫成形時に

成形不良の発生がない旨記載されている。

【0009】

しかし該公報の実施例などで具体的に開示されている成形体では、有機4級ホスホニウム塩のゴム成形体表面への移行が乏しく、摩擦係数及び粘着力が高いなどの問題点がある。

特開平7-3100号公報（特許文献3）には、（A）フッ化ビニリデン、ヘキサフルオロプロピレン、必要によりテトラフルオロエチレンを共重合して得られるフッ素ゴム100重量部、（B）有機4級ホスホニウム塩0.05～2重量部、（C）有機4級アンモニウム硫酸水素塩など、0.05～2重量部（D）ポリヒドロキシ化合物、0.1～10重量部（E）金属酸化物および／または金属水酸化物0.5～30重量部などからなるフッ素ゴム組成物が開示され、該組成物からなる所望形状のプレフォームを金型に入れて加熱下に圧縮成形などを行うことによりポリオール加硫して、フッ素ゴム加硫成形品を得ることが記載され、得られた成形品は、加硫成形時に成形不良の発生がない旨記載されている。

【0010】

しかし、上記特許文献2と同様に、該公報の実施例などで具体的に開示されている成形体では、有機4級ホスホニウム塩等のゴム成形体表面への移行が乏しく、摩擦係数及び粘着力が高いという問題点がある。

特開平7-82449号公報（特許文献4）には、ポリオール加硫系フッ素ゴムにハイドロタルサイト類縁化合物を配合したポリオール加硫系フッ素ゴム組成物が開示され、加硫は、フッ素ゴムに加硫系成分などを混合し、一次加硫として140～200℃で約2～120分間のプレス加硫し、二次加硫として約150～250℃で0～30時間程度のオープン加硫をすることにより、行われることが記載されている。上記加硫系成分としては、フッ素ゴム100重量部当たり0.5～10重量部のポリヒドロキシ芳香族化合物などの加硫剤、1～20重量部の二価金属の酸化物または水酸化物等の受酸剤、10重量部以下の第四級アンモニウム塩、第四級ホスホニウム塩等の加硫促進剤等が挙げられている。また、上記組成物は、金型離型性がよく、加硫物性がよく、耐エンジン油性が改善される旨記載されている。

【0011】

しかし該公報の実施例などで具体的に開示されている成形体では、第四級ホスホニウム塩等の加硫促進剤のゴム成形体表面への移行が乏しく摩擦係数及び粘着力が高いという問題点がある。また、加硫促進剤例えば、有機4級ホスホニウム塩の添加量を増加させかつ、該公報に記載されているようにハイドロタルサイト類縁化合物をも添加すると、架橋速度が速く、プレス成形では、型に流し込む前に架橋してしまい、所望形状に成形できないという問題点もある。

【0012】

特開2000-34379号公報（特許文献5）には、原料フッ素ゴム、ポリオール系加硫剤、有機促進剤、加硫促進助剤および受酸剤を含有し、必要により充填剤を含有してなるフッ素ゴム組成物であって、加硫促進助剤として、脂肪酸エステル等で処理され、その平均粒子径が $7.5\mu\text{m}$ 以下であり、比表面積が $20\text{m}^2/\text{g}$ 以上の水酸化カルシウムを配合したものは、加硫すると、耐圧縮永久歪み性が良い旨記載されている。また、加硫としては、 170°C で10分間の一次加硫、 200°C で24時間の二次加硫が挙げられている。

【0013】

しかしながら、該公報における加硫促進助剤は、その比表面積が高く、脂肪酸エステル等で処理されているためと想定されるが、フッ素ゴム成形体の架橋密度及び反発弾性率が高くなり、有機4級ホスホニウム塩等の有機促進剤（加硫促進剤）のゴム成形体表面への移行が乏しく、また、該公報に実施例などで具体的に開示された例では、何れも摩擦係数及び粘着力が高いという問題点がある。

【0014】

特開2001-192482号公報（特許文献6）には、フッ素ゴム100重量部、水酸化カルシウム0.5～3重量部、酸化マグネシウム4～15重量部、サーマルブラックと瀝青炭フィラーとの合計約10～50重量部を含有するフッ素ゴム組成物を、ポリオール系加硫剤の存在下で加硫成形した後、約 $250\sim 300^\circ\text{C}$ の温度で熱処理して、耐圧縮永久歪特性等に優れたフッ素ゴム加硫成形品を製造することが記載されている。上記ポリオール系加硫剤としてのポリヒドロキシ芳香族化合物等は含フッ素ゴム100重量部当たり約0.5～10重量部で

、アンモニウム塩またはホスホニウム塩は約0.1～30重量部で用いられる旨記載されている。また、該フッ素ゴム組成物は、圧縮プレス等により約150～230℃で約1～30分間加硫成形し、グロメット、シールパッキン類では約250～300℃で約5～48時間エアオープン等で熱処理（二次加硫）される旨記載されている。

【0015】

しかし、該公報に記載の成形品では、反発弾性率が高く、また、有機4級ホスホニウム塩のゴム表面への移行が少なく、摩擦係数及び粘着力が高いという問題点がある。

さらに、下記のようなフッ素ゴム組成物、あるいはその加硫成形体も、これまでに提案されている。

【0016】

特許第3063172号（特開平4-236254号公報に対応）（特許文献7）には、フッ素ゴム100重量部、液状ポリイソプレンゴムおよび水添液状ポリイソプレンゴムより選択される液状炭化水素系ゴム0.5～10重量部からなるフッ素ゴム組成物が開示され、押出加工性などの加工性がよく、加硫ゴム物性もよい旨記載されている。

【0017】

特許第3222054号公報（特開平9-208751号公報に対応）（特許文献8）には、（A）フッ素ゴムポリマー、（B）フッ素含有有機基を含む融点30～200℃のワックス、（C）アミン、ポリオール、パーオキサイドから選択される架橋剤からなるゴム組成物が開示され、（B）フッ素含有有機基を含む融点30～200℃のワックス、（C）アミン、ポリオール、パーオキサイドから選択される架橋剤からなるゴム組成物が開示され、該ゴム組成物は加工性が優れ、混練り作業性が優れ、金型離型性が良く、また得られた成形物の物性は従来品と同等である旨記載されている。

【0018】

特許第2653340号公報（特開平6-293850号公報に対応）（特許文献9）には、（A）ポリオール架橋系フッ素ゴム、（B）液状フッ素ゴム、（

C) 1分子中のOH基の少なくとも1個がシリル化されたポリオールを配合してなるフッ素ゴム組成物が開示され、該組成物を発泡の生じない130～160℃の低温で架橋（一次架橋）し、120～250℃の温度で二次架橋することも記載されており、該組成物は、加工性に優れ、得られた成型品は、低硬度であり各種用途に使用できる旨記載されている。

【0019】

特開平5-239300号公報（特許文献10）には、（A）フッ化ビニリデン単位と少なくとも1種の他のフッ素含有単量体単位とを有するエラストマー共重合体、（B）アルコキシ基、フェノキシ基などで置換されたトリフェニルホスフィン等からなる3級ホスフィン加硫促進剤、（C）ポリオール架橋剤、（D）二価金属酸化物または水酸化物等を含有してなるフルオロエラストマー加硫組成物が開示され、該組成物は、一次加硫（プレス加硫）、二次加硫（オープン加熱）してシール材などの加硫成形物として用いる際の一次加硫速度が速く、加硫成形物は、ゴム弾性、引張物性が良好である旨記載されている。

【0020】

特開平6-248145号公報（特許文献11）には、フッ化ビニリデン、テトラフルオロエチレンおよびプロピレンを共重合してなるフッ素ゴムに酸化カルシウムおよびポリエチレンワックスが配合されてなるフッ素ゴム組成物が開示され、該組成物は、100～400℃で数秒～5時間加硫した後、加硫物性を安定化させるために150～300℃で30分～48時間程度二次加硫を行ってもよい旨記載され、該組成物は、加硫、成形の際に融合不良がない旨記載され、成型品は、耐熱性などがよい旨記載されている。

【0021】

特開平6-306180号公報（特許文献12）には、フッ化ビニリデン、ヘキサフルオロプロピレン、および必要によりテトラフルオロエチレンを共重合して得られるフッ素ゴムをポリオール加硫により金型を用いて成形を行う際に、加硫促進剤として有機4級アンモニウム塩を用いる、フッ素ゴム加硫成形品の製造方法が開示され、加硫成形時に成形不良がない旨記載されている。

【0022】

しかしながら、上記特許文献7～12に記載されているフッ素ゴム組成物には、液状炭化水素系ゴム、フッ素含有有機基を含む融点30～200℃のワックス、液状フッ素ゴム、3級ホスフィン架橋促進剤、酸化カルシウムおよびポリエチレンワックス、有機4級アンモニウム塩等が添加されており、このようなフッ素ゴム組成物からなる加硫成形体では、低粘着、低摩擦及び低反発弾性の点、あるいはそれら特性のバランスの点で充分でない。

【0023】

【特許文献1】

特公平4-37094公報

【特許文献2】

特開平7-3099号公報

【特許文献3】

特開平7-3100号公報

【特許文献4】

特開平7-82449号公報

【特許文献5】

特開2000-34379号公報

【特許文献6】

特開2001-192482号公報

【特許文献7】

特許第3063172号公報 (特開平4-236254号公報に対応)

【特許文献8】

特許第3222054号公報 (特開平9-208751号公報に対応)

【特許文献9】

特許第2653340号公報 (特開平6-293850号公報に対応)

【特許文献10】

特開平5-239300号公報

【特許文献11】

特開平6-248145号公報

【特許文献 12】

特開平 6-306180 号公報

【0024】

【発明の目的】

本発明は、上記のような従来技術に伴う問題点を解決しようとするものであって、従来のフッ素ゴムの持つ優れた特性を損なうことなく低粘着性、低摩擦性及び低反発弾性を備えたフッ素ゴム架橋体を、より簡単な少ない工程で得ることができ、製造コストも従来のものと同様の範囲に収まり、また製造時に環境汚染の問題も生じないようなフッ素ゴム架橋体の製造方法を提供することを目的としている。

【0025】

また本発明は、上記製法で得られたフッ素ゴム架橋体の好適な用途を提供することを目的としている。

【0026】

【発明の概要】

本発明に係る低摩擦性フッ素ゴム架橋体の製造方法では、
ポリオール架橋可能なフッ素ゴムと、

架橋促進剤(好ましくは有機第 4 級ホスホニウム塩)と、ポリオール系架橋剤(好ましくはビスフェノール類)と、水酸化カルシウムと、必要により酸化マグネシウムとを含有し、かつ、上記架橋促進剤とポリオール系架橋剤との重量比 $R = \{\text{架橋促進剤} / \text{ポリオール系架橋剤}\}$ が 1 ~ 5 であるポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物を、

必要により予めポリオール架橋した後、

150 ~ 300℃の温度範囲で 0.1 ~ 48 時間熱処理することにより、架橋体の表面の摩擦係数が 1 未満の低摩擦性フッ素ゴム架橋体を得ることを特徴としている。

【0027】

本発明においては、上記ポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物には、該ポリオール架橋可能なフッ素ゴム 100 重量部に対して、上記架橋促進剤が 2.1 ~

20重量部、上記ポリオール系架橋剤が0.4～20重量部の量で含有され、比表面積 $20\text{ m}^2/\text{g}$ 未満の水酸化カルシウムが0.5～10重量部の量で含有されていることが好ましい。

【0028】

また、本発明では、上記ポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物には、該ポリオール架橋可能なフッ素ゴム100重量部に対して、上記酸化マグネシウムが3.0重量部以下の量で含まれていることが好ましい。

本発明においては、上記ポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物には、さらに、ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) が、上記ポリオール架橋可能なフッ素ゴム100重量部に対して、5～200重量部の量で含まれていることが好ましい。

【0029】

本発明においては、上記ポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物のポリオール架橋時に、金型内周面が凹凸処理された圧縮成形金型を用いて、0.5～200 μm の平均深さの凹凸面を有する架橋体を得て、これを上記熱処理することが好ましい。

本発明に係る衝撃吸収用ストッパ部品は、上記の何れかに記載の低摩擦性フッ素ゴム架橋体の製造方法により得られたことを特徴としている。

【0030】

本発明によれば、有機溶剤を含むような表面処理液にて表面改質をしなくとも、フッ素ゴム組成物の熱処理のみ(必要によりこの熱処理に先立ち、加硫、予備成形を行ってもよいが、)で製造でき、製造時に環境汚染の恐れがなく、低摩擦性、低粘着性、低反発性等にバランス良く優れ、防振ゴム、衝撃吸収ストッパ部品、流体漏洩防止用ゴム部品、ベルト、ゴム引き布、ワイパー等の製造用途に好適に使用可能な低摩擦性フッ素ゴム架橋体の安価な製造方法が提供される。

【0031】

【発明の具体的説明】

以下、本発明に係る低摩擦性フッ素ゴム架橋体の製造方法について具体的に説明する。

〔低摩擦性フッ素ゴム架橋体の製造方法〕

本発明に係る低摩擦性フッ素ゴム架橋体の製造方法では、以下に詳述するポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物を、あるいは必要により予めポリオール架橋した後、得られた架橋体（フッ素ゴム架橋体）を、150℃～300℃、好ましくは200～250℃の温度範囲で0.1～48時間、好ましくは1～24時間熱処理しているが、

以下、本発明で好ましく用いられるポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物（ポリオール架橋系フッ素ゴム組成物）、加硫条件（一次加硫の他に、必要により行われる二次加硫を含む。）、加硫後の熱処理条件、得られた低摩擦性フッ素ゴム架橋体の特性などについて順次詳説する。

＜ポリオール架橋系フッ素ゴム組成物＞

本発明で好ましく用いられるポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物（ポリオール架橋系フッ素ゴム組成物）は、ポリオール架橋可能なフッ素ゴムと、架橋促進剤である有機第4級ホスホニウム塩と、ビスフェノール類に代表されるポリオール系架橋剤と、水酸化カルシウムとを含有し、必要により酸化マグネシウムを含有している。

ポリオール架橋可能なフッ素ゴム

ポリオール架橋可能なフッ素ゴム（ポリオール架橋系フッ素ゴム）としては、1種または2種以上の含フッ素オレフィンの（共）重合体を用いることができる。

【0032】

含フッ素オレフィンとしては、具体的には、例えば、フッ化ビニリデン、ヘキサフルオロプロピレン、ペンタフルオロプロピレン、トリフルオロエチレン、トリフルオロクロロエチレン、テトラフルオロエチレン、フッ化ビニル、パーフルオロアクリル酸エステル、アクリル酸パーフルオロアルキル、パーフルオロメチルビニルエーテル、パーフルオロプロピルビニルエーテル、プロピレンなどが挙げられる。これらの含フッ素オレフィンは1種または2種以上組み合わせて用いてもよい。

【0033】

このようなポリオール架橋系フッ素ゴム（（共）重合体）として、好ましくは、フッ化ビリデンーヘキサフルオロプロピレン2元共重合体、テトラフルオロエチレンープロピレン2元共重合体、フッ化ビリデンーテトラフルオロエチレンーヘキサフルオロプロピレン3元共重合体など、一般的に市販されているフッ素ゴムをそのまま使用することができる。

架橋剤

架橋剤としては、ポリオール系架橋剤のビスフェノール類が好ましく、具体的には、例えば、2, 2-ビス（4-ヒドロキシフェニル）プロパン〔ビスフェノールA〕、2, 2-ビス（4-ヒドロキシフェニル）パーフルオロプロパン〔ビスフェノールAF〕、ビス（4-ヒドロキシフェニル）スルホン〔ビスフェノールS〕、ビスフェノールA-ビス（ジフェニルホスフェート）、4, 4'-ジヒドロキシジフェニル、4, 4'-ジヒドロキシジフェニルメタン、2, 2-ビス（4-ヒドロキシフェニル）ブタンなどのポリヒドロキシ芳香族化合物が挙げられ、好ましくはビスフェノールA、ビスフェノールAFなどが用いられる。これらはまた、アルカリ金属塩あるいはアルカリ土類金属塩の形であってもよい。これらの架橋剤は1種または2種以上組み合わせて用いてもよい。

架橋促進剤

架橋促進剤としては、有機第4級ホスホニウム塩、活性水素含有芳香族化合物ー第4級ホスホニウム塩等分子化合物、2価金属アミン錯体化合物など、ポリオール架橋の際に一般的に用いられる架橋促進剤が挙げられ、これらの架橋促進剤は、1種または2種以上組み合わせて用いられる。これらの架橋促進剤のうちでは、得られた低摩擦性フッ素ゴム架橋体からのアウトガス量を少なくする上では、有機第4級ホスホニウム塩が好ましい。

【0034】

これらの架橋促進剤有機第4級ホスホニウム塩のうち、具体的には、本願出願人が特開2001-192482号公報の「0010」～「0012」欄に記載したようなものが挙げられ、トリフェニルベンジルホスホニウムブロマイド、トリフェニルベンジルホスホニウムクロライドなどが好ましく用いられる。

その他の配合成分

本発明で用いられるポリオール架橋系フッ素ゴム組成物には、以上の成分以外に、ゴム配合剤として、カーボンブラック、カーボン繊維、シリカなどの補強剤；

炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、ケイ酸アルミニウム、ケイ酸マグネシウム、ケイ酸カルシウム、チタン酸カリウム、酸化チタン、硫酸バリウム、ほう酸アルミニウム、ガラス繊維、アラミド繊維などの充填剤；

ワックス、金属セッケン等の加工助剤；

酸化亜鉛などの受酸剤（水酸化カルシウムを除く。以下同様。）；

老化防止剤；熱可塑性樹脂；など、ゴム工業で一般的に使用されている配合剤が必要に応じて適宜添加される。

【0035】

このポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物（ポリオール架橋系フッ素ゴム組成物）には、ポリオール架橋可能なフッ素ゴム100重量部に対して、架橋促進剤（好ましくは有機第4級ホスホニウム塩）が、通常、2.1～20重量部、好ましくは2.5～10重量部の量で、

ポリオール架橋剤（好ましくはビスフェノール類）が通常、0.4～20重量部、好ましくは1～10重量部の量で、

必要により、酸化マグネシウムは、3重量部以下、好ましくは1～3重量部の量で、

水酸化カルシウムが、通常、0.5～10重量部、好ましくは1～7重量部、特に好ましくは1～5重量部の量で含有されていることが望ましい。

【0036】

架橋促進剤が上記範囲より少ないと、ゴム表面の摩擦係数、粘着力が高くなる傾向があり、また、上記範囲よりも多いと得られた低摩擦性フッ素ゴム架橋体（成形体）を屈曲させ、また圧縮、変形等させると、成形体にクラックが生じる傾向がある。

また、架橋剤が上記範囲より少ないと、成形後、発泡を起こし、一定の形状の架橋体にできなくなる傾向があり、また、上記範囲よりも多いと同様に、得られ

た低摩擦性フッ素ゴム架橋体（成形体）を屈曲させ、また圧縮、変形等させるとクラックが生じるとなる傾向がある。

【0037】

なお、架橋剤が上記範囲内で使用されて、もし、架橋成形時に発泡が生ずるような場合には、上記補強剤や充填剤、受酸剤、架橋剤をさらに増量することにより発泡をなくすことができ、必要に応じてこれら成分の添加量を適宜調整すればよい。

このポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物では、上記有機第4級アンモニウム塩、有機第4級ホスホニウム塩に代表される架橋促進剤と、ビスフェノール類に代表されるポリオール系架橋剤との重量比（R）＝ {架橋促進剤／ポリオール系架橋剤} が通常、1～5、好ましくは1～4、特に好ましくは約1～3であることが望ましい。

【0038】

ポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物中における、この重量比R {架橋促進剤／ポリオール系架橋剤} が上記範囲より小さい場合には、架橋促進剤のゴム表層への移行が乏しく、ゴム表層の架橋密度が十分に上がらず、所望の低粘着性、低摩擦性が得られず、また、この重量比Rがこの範囲より大きい場合には、ゴム表層の架橋密度は上がるが、得られた低摩擦性フッ素ゴム架橋体（成形体）を屈曲させ、また圧縮、変形等させるとクラックが生じる傾向がある。

【0039】

なお、酸化マグネシウムは、上記量（すなわち未架橋フッ素ゴム100重量部に対して3.0重量部）より多いと、得られる成形体の反発弾性率が高く、酸化マグネシウム自体が金属との粘着力を有することもあり、得られるゴム成形体と相手金属との粘着力が大きくなり、また、有機ホスホニウム塩などの架橋促進剤の成形体表面への移行が少なく、低摩擦係数、低粘着力のものが得られない。

【0040】

なお、酸化マグネシウム量の下限值は、未架橋フッ素ゴム100重量部に対して、0重量部でもよいが、好ましくは1重量部以上～3.0重量部 以下であることが架橋時に適正な架橋速度にすることができ、発泡のない低摩擦、低粘着の

架橋体（成形体）が得られる点で望ましい。なお、酸化マグネシウム添加量は、水酸化カルシウムと同様な傾向を示す。

【0041】

水酸化カルシウムは、上記したような量で含有されていると、架橋密度が適度で、低反発弾性率となり、成形時の発泡も起きにくいなどの点から望ましい。

水酸化カルシウムは、一般に、その添加量が少ない程、架橋密度が下がり、反発弾性率は下がる傾向にあり、また、成形時に発泡しやすくなる。

もし、成形時に発泡する場合には、その他の成分の受酸剤をより多く入れることが望ましく、例えば、ポリオール架橋系フッ素ゴム100重量部に対して受酸剤を0.5～10重量部の量で配合することができる。

【0042】

一方、水酸化カルシウム量が上記の範囲より多い場合には、得られるゴム全体の架橋密度が高くなり、反発弾性率が高くなる。また、架橋促進剤のゴム表面への移行が著しく低下・減退して、ゴム表面が低粘着性にならないことがある。

なお、この水酸化カルシウムとしては、好ましくは、比表面積 $20 \text{ m}^2/\text{g}$ 未満の一般的に市販されているものがそのまま使用される。

【0043】

なお、用いられる水酸化カルシウムの比表面積が $20 \text{ m}^2/\text{g}$ 以上の場合には、得られるゴム全体の架橋密度が高くなり、反発弾性率が高くなる。また、架橋促進剤のゴム表面への移行が著しく低下・減退して、ゴム表面が低粘着性にならないことがある。

本発明においては、上記ポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物には、さらに、ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）が、低摩擦、低粘着、低反発弾性の観点から、上記ポリオール架橋可能なフッ素ゴム100重量部に対して、5～200重量部、好ましくは約20～100重量部の量で含まれていてもよい。

【0044】

ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）自身は、低摩擦性能、低粘着性能、反発弾性特性が良く、フッ素ゴム組成物調製時にこのPTFEを添加することにより、得られる成形体の低摩擦性能、低粘着性能、反発弾性特性などを向上させるこ

とができる。

なお、PTFEの配合量がこの範囲より少ない割合では、得られる成形体の反発弾性率を下げる効果に乏しく、一方、この範囲より多い割合では、得られる成形体の硬度が過度に高くなり、ゴム状弾性を失う傾向がある。

＜ポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物の調製と加硫＞

上記ポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物の調製の際には、例えば、上記各成分を上記量で含む配合物を、インターミックス、ニーダー、バンバリーミキサなどの密閉型混練機またはオープンロールなどゴム用の一般的な混練機で混練すればよい。該組成物の「その他の調製法」としては、各成分を溶剤等で溶解して、攪拌機等で分散させる方法などが挙げられる。

【0045】

上記のようにして得られたポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物の架橋（加硫）成形は、射出成形機、圧縮成形機、加硫プレス機、オープンなどを用いて、通常、140～230℃の温度で1～120分程度加熱（一次加硫）することにより行われる。なお、一次加硫加硫は、一定の形状を形成（予備成形）するために、形状を維持できる程度に架橋させる工程であり、複雑な形状では、好ましくは、金型により成形され、空気加熱等のオープンでも一次加硫は可能である。

【0046】

本発明においては、上記ポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物のポリオール架橋時、特に一次加硫時に、上記加硫プレス機等として、あるいは上記加硫プレス機等と共に、例えば、低摩擦特性、低粘着性向上の観点から、得られる架橋体表面に所望の深さ（例：0.5～200μm）の凹凸面が形成されるように、金型内周面がほぼ対応する深さで凹凸処理された圧縮成形金型を用いて、0.5～200μmの平均深さの凹凸面を有する架橋体を得るようにしてもよい。

【0047】

本発明では、ポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物の混練後は、被処理物を、後述するように圧縮成形するが、上記混練後は、通常、①：いったん常温に戻し、再び昇温して圧縮成形してもよく、あるいは②：混練後そのまま昇温を続けて圧縮成形してもよい。通常、圧縮成形機を用いる圧縮工程では、工程上、上記

①になる。

【0048】

また例えば、ゴムホース等のフッ素ゴム成形品を製造する場合、フッ素ゴム組成物の混練後、チューブ状に押し出しをして、そのままオープン加硫を実施することができるが、その場合は、②となる。

ポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物の加硫前に、該組成物を一定形状にしておけば、①でも②でも低摩擦、低粘着性の成形品を得ることができる。得られるフッ素ゴム架橋体の低摩擦、低粘着化の程度は、その前の熱処理に向けた昇温パターンや昇温曲線の如何には影響されず、本発明のフッ素樹脂組成物は、熱処理を行う温度と時間に左右される。

【0049】

本発明の熱処理方法は、通常の2次加硫と同じであるが、本発明の材料（ポリオール架橋性フッ素樹脂組成物）でなければ、通常の2次加硫を行っても、低摩擦、低粘着性のものは得られない。従来のフッ素ゴムでは、2次加硫は、1次加硫で不足した架橋反応を完了させる目的とゴム中の低分子成分をガス化させて、強度向上、圧縮永久歪み低減を目的としているが、本発明は、これと異なり、一次加硫物中の架橋促進剤をその表面に移行させて、低摩擦、低粘着化すると共に、表面を硬化させるという目的とがある。

<加硫後の熱処理>

本発明では、ポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物を、150～300℃温度範囲、好ましくは200～250℃の温度範囲で、0.1～48時間熱処理している。

【0050】

なお、本発明では、ポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物を、架橋体の低分子揮発成分（アウトガス）発生防止の観点から、必要により、上記のように予めポリオール架橋（加硫）した後、得られた架橋体を、さらに、上記のように、150～300℃温度範囲、好ましくは200～250℃の温度範囲で、0.1～48時間熱処理してもよい。

【0051】

架橋体の低分子揮発成分（アウトガス）が多いと、ハードディスク（HDD）の記録装置用ヘッド等に使用したときには、架橋体から発生する低分子成分により、ディスク等金属部品の汚染などの問題があるため、熱処理温度が高く、熱処理時間が長いほうが好ましい。

このように架橋体を熱処理することにより、架橋体の内部からその表面に近い部分である架橋体表層に、架橋体中の架橋促進剤成分などが次第に移行して、架橋体の内部（特に中心部）に比べて表層（例えば、架橋体の表面および架橋体表面から100 μ m程度内部までの範囲）の架橋密度が向上し、その結果、このように熱処理された架橋体では、その表面（架橋体表面）の低粘着化、低摩擦化、低反発弾性化が行われる。

【0052】

すなわち、架橋体の上記熱処理を行うことにより、表面の静摩擦係数と動摩擦係数の両者が1未満、好ましくは0.1～0.7の低摩擦性フッ素ゴム架橋体を得ることができる。

なお、本発明のポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物（未架橋物）を、上記条件で熱処理、すなわち150～300℃温度範囲、好ましくは200～250℃の温度範囲で、0.1～48時間熱処理すると、架橋反応と、架橋促進剤成分の表層への移行とが同時進行的に起こり、低粘着化、低摩擦化、低反発弾性化された、低摩擦性フッ素ゴム架橋体が得られる。

【0053】

なお、本発明では、予めポリオール架橋するか否かによらず、上記の何れの態様でも、熱処理の際には、加熱装置として、オープン、加硫釜、高周波加熱などが用いられる。

本発明におけるフッ素ゴム組成物の加硫後の熱処理は、ゴム工業で一般的に行われる加硫工程でのオープン中での二次加硫工程と同様な処理方法である。しかし、本発明で用いられるフッ素ゴム組成物と従来のものとは、成分組成が全く相違しており、そのため、加硫後の熱処理の意義・役割も相違しており、従来のフッ素ゴム（加硫成形体）では、主に、引張り物性向上、圧縮永久歪み低減を目的として加硫後の熱処理が行われている。

【0054】

これに対して、本発明では、上記のような特定の組成の未架橋フッ素ゴム組成物（あるいはその予備成形体）を用いており、そのため、架橋後の熱処理は、架橋促進剤の成形体表面への移行を短時間で促進、安定化させ、成形体表面を低摩擦化、低粘着化することを目的とし、該熱処理によりそのような効果が得られている。

【0055】

従来のフッ素ゴム組成物では、従来のような条件、（例えば、特開平7-82449号公報：特許文献4に示されているような、140～200℃で約2～120分間程度の一次加硫条件）で、金型でのプレス加硫等の一次加硫を行うのみでは、架橋促進剤の表面移行が不十分で、低摩擦、低粘着の成形体とならない。

本発明の未架橋フッ素ゴム組成物は、一次加硫として、オープン中で、150～300℃の温度範囲で、0.1～48時間の加熱を実施すると、この一次加硫のみで架橋促進剤の表面移行が進行し、低摩擦、低粘着性の低摩擦性フッ素ゴム架橋体となり、その後に同様な条件での熱処理は不要となる。

【0056】

従来のフッ素ゴム（未架橋物）では、一次加硫としてこれと同様な処理を行っても、このような処理のみでは、低摩擦、低粘着性のフッ素ゴム架橋体にはならない。

ここで、特に、本発明と前記特公平4-37094公報（特許文献1）との差異について付言すると、特公平4-37094公報には、前記「発明の技術的背景」の項でも触れたように、含フッ素エラストマーの加硫成形品の表面に、フッ素ゴム用の架橋剤（加硫剤）、および必要により加硫促進活性剤（架橋促進剤）を含む溶液（以下、「処理剤」とも言う。）を塗布・含浸させ、再度加硫することにより、得られる含フッ素エラストマー成形品のゴム表層の架橋密度を上げて、含フッ素エラストマー成形品を非粘着化、低摩擦化する方法が開示されている。

【0057】

これに対して本発明では、特公平4-37094公報などには示唆すらされて

いない、特定のポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物を用いることにより、上記特公平4-37094公報と異なり「処理剤」を使わずに架橋物の熱処理のみを行うことにより、低摩擦性を有するなど、該公報に記載のものと同様な表面状態の低摩擦性フッ素ゴム架橋体が製造可能となっている。

【0058】

また、本発明では、低摩擦性フッ素ゴム架橋体の製造に際して架橋促進剤を多く添加することにより、得られる熱処理物の高温での反発弾性率を下げる事が可能である。

さらに詳説すると、本発明では、このように、架橋体中に添加されている架橋促進剤が、加硫成形体の熱処理により、ゴム表層に移行し、そのため、成形体の表面に近づく程、架橋密度が高くなった状態になり、ゴム表層の架橋密度を上げることが可能となっている。その結果、本発明では、ゴム表面にコーティングをしなくとも、架橋ゴム成形体に熱処理を施すことにより、特公平4-37094公報に記載のものと同様な表面状態の低摩擦性フッ素ゴム架橋体を製造可能となっている。

【0059】

ここで、特に、本発明と前記特開2001-192482号公報（特許文献6）との差異について付言すると、特開2001-192482号公報には、フッ素ゴム100重量部、水酸化カルシウム0.5～3重量部、酸化マグネシウム4～15重量部、サーマルブラックと瀝青炭フィラーとの合計約10～50重量部を含有するフッ素ゴム組成物を、ポリオール系加硫剤の存在下で加硫成形した後、約250～300℃の温度で熱処理して、耐圧縮永久歪特性等に優れたフッ素ゴム加硫成形品を製造することが記載されている。しかし、該公報に記載のフッ素ゴム組成物では、架橋促進剤／架橋剤の比が小さく、さらに、酸化マグネシウム量がフッ素ゴム100重量部当たり4～15重量部と多いため、本発明と同様に加硫物（架橋ゴム成形体）の熱処理を行っても、有機4級ホスホニウム塩のゴム表面への移行が少なく、反発弾性率が高く、金属との粘着力が大きいものしか得られない。

<低摩擦性フッ素ゴム架橋体>

本発明では、上記のように特定の組成の架橋性フッ素ゴム組成物を用いてなるフッ素ゴム架橋体に「熱処理」を施すことにより、架橋体の表面の摩擦係数が1未満、好ましくは0.1～0.7の低摩擦性フッ素ゴム架橋体（フッ素ゴム架橋体熱処理物）が得られている。このフッ素ゴム架橋体は、上記のように表面の摩擦係数が低く、しかも、低粘着性、低い反発弾性率、低い静摩擦係数および低い動摩擦係数並びに適度の硬さなどを有している。

【0060】

例えば、熱処理されたフッ素ゴム架橋体は、その静摩擦係数（JIS P 8147に準拠）が1未満、好ましくは0.1～0.7の範囲にあり、粘着力が低く、

動摩擦係数〔厚さ2mmのゴムシートをJIS K7125、P8147に準拠し、(株)新東科学製 表面性試験機により、試料ゴム表面の動摩擦係数を測定。試験条件としては、相手材が直径10mmクロム鋼球の摩擦子、移動速度は50mm/分、荷重は50gで測定。〕が、通常1未満、好ましくは0.1～0.7であり、粘着力が低く、

硬さ〔JIS K6253に準拠し、タイプAデュロメータで測定〕が、通常40～85（単位：POINT）、好ましくは60～80（単位：POINT）であり、

反発弾性率〔JIS K6255に準拠し、厚さ2mm、直径29mmのゴムシートを6枚重ね、リュプケ法により、0℃、25℃、70℃での反発弾性率を測定。〕が、何れの測定温度においても、通常、50%以下、好ましくは40%以下であり、アーム等の相手材からの振動を良好に吸収でき、

粘着力〔厚さ2mmのゴムシートに金属棒（ステンレス製、重さ：16g、ゴムとの接触部分の曲面形状：直径3mm幅1.5mmの円柱）を60℃で24時間押しつけた後、0℃で24時間押しつけ、0℃でのゴムと金属棒との粘着力を測定。〕が、通常、100g以下、好ましくは50g以下であり、

粘着力耐久性（測定条件：後述する。）が、通常、100g以下、好ましくは70g以下である。熱処理を行わない場合や熱処理が不足している場合には、成形体中に含まれている架橋促進剤の成形体表面への移行量が少なくなり、粘着力は、400g以上になる。

【0061】

特に、架橋物（架橋体）の表面に凹凸を形成することにより、得られた低摩擦性フッ素ゴム架橋体の相手材との接触面積を小さくでき、摩擦係数1以下が達成され、非粘着特性の向上を図り、安定化させることができる。

「低摩擦性フッ素ゴム架橋体の用途」

上記のようにして得られた、本発明に係る低摩擦性フッ素ゴム架橋体（成形体）は、低摩擦性、低粘着性、低反発性等にバランス良く優れており、

ハードディスク（HDD）の記憶装置用ヘッド、光ディスク等を用いる車載用ディスク装置やカメラ一体型ビデオレコーダー用ディスク装置等の記憶装置用ヘッド、プリンターヘッドなどの衝撃吸収用ストッパ部品；

Oリング、パッキン、Vパッキン、オイルシール、ガスケット、角リング、Dリング、ダイヤフラム、各種バルブ等の流体（気体などを含む。）漏洩防止用の各種ゴム部品；

防振ゴム、ベルト、ゴム引布、ワイパー等の各種ゴム部品；
などとして好適に用いられる。

【0062】

特に、本発明に係る低摩擦性フッ素ゴム架橋体（成形体）を、上記した衝撃吸収用ストッパ部品などとして用いると、衝撃吸収ストッパとディスクアームとの粘着による誤作動が著しく低減され、高温でのダンピング特性も良好であり、アームの振動を吸収することができるという顕著な効果が期待できる。

【0063】

【発明の効果】

本発明においては、上述したような特定の組成の架橋性フッ素ゴム組成物からなるフッ素ゴム架橋体に熱処理を施しており、本発明によれば、従来のフッ素ゴムの持つ耐熱性、耐油性、耐薬品性などの優れた特性を損なうことなく、低粘着性、低摩擦性及び低反発弾性を備えたフッ素ゴム架橋体を得ることができる。

【0064】

本発明では、上述したような特定の組成の架橋性フッ素ゴム組成物に、必要により架橋し、得られたフッ素ゴム架橋成形体に特定の「熱処理」を施し、あるい

は未架橋の上記特定のフッ素ゴム組成物に直ちに、特定の「熱処理」を施しており、従来法にあるような、フッ素ゴム架橋成形体表面へのコーティング、化学処理、電子線等の処理よりも、低コストで、安定した低粘着性、低摩擦特性のフッ素ゴム架橋体（低摩擦性フッ素ゴム架橋体）が得られる。

【0065】

特に、低摩擦性フッ素ゴム架橋体を製造する際に、上記フッ素ゴム組成物中に PTFE を配合したものをを用いると、低粘着性能、低摩擦性能、低反発弾性特性へと特性を向上させた低摩擦性フッ素ゴム架橋体を得られる。

特に、低摩擦性フッ素ゴム架橋体を製造する際に、摩擦性フッ素ゴム架橋体（架橋物）の表面に、凹凸、例えば、 $0.5 \sim 200 \mu\text{m}$ の深さの凹凸を形成すると、相手材との接触面積が小さくなり、摩擦係数 1 未満が達成され、安定した低粘着性、低摩擦性能の低摩擦性フッ素ゴム架橋体を得られる。

【0066】

また本発明によれば、上記製法で得られたフッ素ゴム架橋体は、上記特性を具備しており、防振ゴム、ベルト、ゴム引布、ワイパーなどとして、あるいはハードディスク（HDD）の記憶装置用ヘッド、プリンターヘッドなどの衝撃吸収ストッパ部品として、あるいはオーリング、パッキンなどに代表される流体漏洩防止用ゴム部品などとして好適に使用できる。

【0067】

【実施例】

以下、本発明に係る低摩擦性フッ素ゴム架橋体の製造方法などについて実施例に基づいてさらに具体的に説明するが、本発明は係る実施例により何ら限定されるものではない。

【0068】

【実施例 1】

<ポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物の配合組成>

フッ素ゴム（デュポン・ダウ・エラストマー社製、バイトン A-500

ムーニー粘度 ML₁₊₁₀(121℃) 45) 100 重量部、

FEF カーボンブラック（東海カーボン社製、シースト GS0、平均粒径 $43\text{m}\mu$ 、

比表面積 $42\text{m}^2/\text{g}$) 2 重量部、
酸化マグネシウム (協和化学工業社製キョウワマグ # 150)
..... 3 重量部、
水酸化カルシウム (近江化学工業社製カルディック # 2000、
比表面積 $17\text{m}^2/\text{g}$) 3 重量部、
ビスフェノール A F (Riedel Dehaen 社製) 2.3 重量部、
トリフェニルベンジルホスホニウムクロライド
(関東化学社製試薬) 2.3 重量部、
カルナウバワックス (デュポン・ダウ・エラストマー社製 VPA No.2 融点 80°C)
..... 1 重量部。

【0069】

以上の各成分をニーダー及びオープンロールにて 80°C の温度で20分間混練し、次いで、圧縮成形機を用いて、 180°C で30分間の圧縮成形を行った後、得られた成型物 (圧縮成形物) をオープン中で、 230°C の温度で24時間の熱処理を行った。

得られた熱処理物 (フッ素ゴム架橋体熱処理物) について、静摩擦係数、動摩擦係数、硬さ、反発弾性率、粘着力、粘着力耐久性などの物性を測定した。

【0070】

結果を、表1に示す。

【0071】

【実施例2】

実施例1において、下記配合組成のポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物 (すなわち実施例1において、トリフェニルベンジルホスホニウムクロライド量のみを、9.2重量部に変更した点のみ相違するもの) を用いた以外は、実施例1と同様にして熱処理物を得て、得られた熱処理物について、実施例1と同様に物性を測定した。

【0072】

結果を表1に示す。

＜ポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物の配合組成＞

フッ素ゴム (デュポン・ダウ・エラストマー社製、バイトンA-500
ムーニー粘度ML₁₊₁₀(121℃) 45) 100重量部、
FEFカーボンブラック (東海カーボン社製、シーストGS0、平均粒径43 μ 、
比表面積42m²/g) 2重量部、
酸化マグネシウム (協和化学工業社製、キョウワマグ#150)
..... 3重量部、
水酸化カルシウム (近江化学工業社製、カルディック#2000、
比表面積17m²/g) 3重量部、
ビスフェノールAF (Riedel Dehaen 社製) 2.3重量部、
トリフェニルベンジルホスホニウムクロライド
(関東化学社製試薬) 9.2重量部、
カルナウバワックス (デュポン・ダウ・エラストマー社製VPA No.2 融点80℃)
..... 1重量部。

【0073】**【実施例3】**

実施例1において、PTFEを40重量部 (phr) 添加した以外は、実施例1と同様にして熱処理物を得て、得られた熱処理物について、実施例1と同様に物性を測定した。

結果を表1に示す。

【0074】**【実施例4】**

実施例1において、架橋成形時に平均深さ20 μ mの表面凹凸処理された成形型を用いた以外は、実施例1と同様にして熱処理物を得て、得られた熱処理物について、実施例1と同様に物性を測定した。

結果を表1に示す。

【0075】**【実施例5】**

実施例1において、得られた圧縮成形物の表面にガラスビーズ (粒径: 100 μ m) をショットして、表面を荒らした後、熱処理した以外は、実施例1と同様

にして熱処理物を得て、得られた熱処理物について、実施例 1 と同様に物性を測定した。

【0076】

結果を表 1 に示す。

【0077】

【実施例 6】

実施例 1 において、圧縮成形物の熱処理条件を 280℃、10 時間として実施例 1 と同様にして熱処理物を得て、得られた熱処理物について、実施例 1 と同様に物性を測定した。

結果を表 1 に示す。

【0078】

【実施例 7】

＜ポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物の配合組成＞

フッ素ゴム（デュポン・ダウ・エラストマー社製、バイトン A-500
ムーニー粘度 ML₁₊₁₀(121℃) 45) 100 重量部、
FEF カーボンブラック（東海カーボン社製シースト GS0 平均粒径 43m μ 、比表面積 42m²/g) 2 重量部、
酸化マグネシウム（協和化学工業社製キョウワマグ #150）
..... 6 重量部、
ビスフェノール AF (Riedel Dehaen 社製) 10 重量部、
トリフェニルベンジルホスホニウムクロライド
（関東化学社製試薬） 10 重量部、
カルナウバワックス（デュポン・ダウ・エラストマー社製 VPA No.2 融点 80℃）
..... 1 重量部。

【0079】

以上の各成分をニーダー及びオープンロールにて 80℃の温度で 20 分間混練し、次いで、圧縮成形機を用いて、180℃の温度で 30 分間の圧縮成形を行った後、得られた成型物（圧縮成形物）をオープン中で 230℃の温度で 24 時間の熱処理を行った。得られた熱処理物について、実施例 1 と同様に物性を測定し

た。

【0080】

結果を表1に示す。

【0081】

【実施例8】

実施例1において、水酸化カルシウムの配合量を8重量部（p h r）とした以外は、実施例1と同様にして熱処理物を得て、得られた熱処理物について、実施例1と同様に物性を測定した。

結果を表1に示す。

【0082】

【実施例9】

実施例1において、トリフェニルベンジルホスホニウムクロライドの配合量を6.9重量部（p h r）とした以外は、実施例1と同様にして熱処理物を得て、得られた熱処理物について、実施例1と同様に物性を測定した。

結果を表1に示す。

【0083】

【比較例1】

実施例1において、トリフェニルベンジルホスホニウムクロライドの配合量を1.3重量部（p h r）とし、水酸化カルシウムの配合量を6重量部（p h r）とした以外は、実施例1と同様にして熱処理物を得て、得られた熱処理物について、実施例1と同様に物性を測定した。

【0084】

結果を表1に示す。

【0085】

【比較例2】

実施例1において、架橋成型物（圧縮成形物）の熱処理を行わなかった以外は、実施例1と同様にして架橋成型物を得て、得られた架橋成型物について、実施例1と同様に物性を測定した。

結果を表1に示す。

【0086】

【比較例 3】

比較例 1 において、得られた成型物（圧縮成形物）の熱処理前に、下記の架橋剤と架橋促進剤を含んだ処理溶液（溶媒：アセトン）に浸漬温度：20℃で、浸漬時間：1時間の条件で浸漬した後、溶液中より取出して溶剤を乾燥・除去した後、230℃の温度で24時間加熱処理を行った。

【0087】

得られた熱処理物について、比較例 1 と同様に物性を測定した。

結果を表 1 に示す。

<処理溶液>

ビスフェノール A F (Riedel Dehaen 社製) 10 重量部、
トリフェニルベンジルホスホニウムクロライド (関東化学社製試薬) 2 重量部、
アセトン (関東化学社製試薬) 88 重量部。

【0088】

【比較例 4】

実施例 1 において、水酸化カルシウムを 2 重量部 (p h r)、酸化マグネシウムを 8 重量部 (p h r)、ビスフェノール A F 1.5 重量部 (p h r)、トリフェニルベンジルホスホニウムクロライド 0.5 重量部 (p h r) とした以外は、実施例 1 と同様にして熱処理物を得て、得られた熱処理物について、実施例 1 と同様に物性を測定した。

【0089】

結果を表 1 に示す。

【0090】

【比較例 5】

<ポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物の配合組成>

バイトン G L T (デュポン・ダウ・エラストマー社製ムーニー粘度 ML ₁₊₁₀ (121℃) 90) 100 重量部、
MTカーボン	

(Huber社製 Huber N-990：平均粒径 $500\text{m}\mu$ 、比表面積 $6\text{m}^2/\text{g}$)

..... 10重量部、

水酸化カルシウム (近江化学工業社製カルディック# 2000

比表面積 $17\text{m}^2/\text{g}$) 4重量部、

トリアリルイソシアヌレート (日本化成社製、TAIC) .. 2.4重量部、

有機過酸化物架橋剤 (日本油脂社製、パーヘキサ25B) .. 0.8重量部。

【0091】

以上の各成分を含むフッ素ゴム組成物を、ニーダー及びオープンロールにて 80°C の温度で20分間混練し、次いで圧縮成形機を用いて 170°C の温度で30分間の圧縮成形した後、得られた成型物をオープン中で 230°C の温度で24時間の熱処理を行った。

得られた熱処理物について、実施例1と同様に物性を測定した。

【0092】

結果を表1に示す。

【0093】

【比較例6】

実施例1において、水酸化カルシウム比表面積 $48\text{m}^2/\text{g}$ とした以外は、実施例1と同様にして熱処理物を得て、得られた熱処理物について、実施例1と同様に物性を測定した。

水酸化カルシウムは、特開平9-100119[0016]の実施例1と同様な方法で作成した。

【0094】

結果を表1に示す。

【0095】

【比較例7】

実施例1において、トリフェニルベンジルホスホニウムクロライド13.8重量部 (phr)、水酸化カルシウム6重量部 (phr)、とした以外は、実施例1と同様にして熱処理物を得て、得られた熱処理物について、実施例1と同様に物性を測定した。

【0096】

結果を表1に示す。

＜物性測定条件＞

なお、物性測定条件は、以下の通り。

(1) 静摩擦係数の測定

試料ゴムシートを J I S P 8 1 4 7 に準じ、傾斜板上に置き、傾斜角度を次第に大きくしてゴムシートの滑り出し開始角度の正接 ($\tan \theta$) を静摩擦係数とした。静摩擦係数が高い程、ゴムの粘着力が高くなる傾向がある。

(2) 動摩擦係数の測定

厚さ 2 mm の試料ゴムシートを J I S K 7 1 2 5、P 8 1 4 7 に準じ、(株)新東科学製の表面性試験機により、シート表面の動摩擦係数を測定した。動摩擦係数が高いほど、ゴムの粘着力が高くなる傾向がある。

＜試験条件＞

相手材：直径 10 mm クロム鋼球の摩擦子、

移動速度：50 mm/分、

荷重：50 g。

(3) 硬さの測定

J I S K 6 2 5 3 に準じ、タイプ A デュロメータで、試料ゴムシートの硬さを測定した。

(4) 反発弾性率の測定

J I S K 6 2 5 5 に準じ、厚さ 2 mm、直径 29 mm の試料ゴムシートを 6 枚重ね、リュプケ法により、温度 0℃、25℃、70℃での反発弾性率を測定した。反発弾性率が低いほど、アームの振動をよく吸収する。

(5) 粘着力の測定

厚さ 2 mm の試料ゴムシートに金属棒（ステンレス製、重さ：16 g、ゴムとの接触部分の曲面形状：直径 3 mm 幅 1.5 mm の円柱）を 60℃で 24 時間押しつけた後、そのまま 0℃して、さらに 24 時間押しつけた状態にして、0℃でのゴムと金属棒との粘着力を測定した。

(6) 粘着力耐久性の評価

図1に示すような、3インチ径のアルミ基板スパッタ薄膜ディスク、AlTiC薄膜ヘッドアームのナノスライダ、2つの異極性磁石が設けられたボイスコイルモーターVCMを装着したハードディスクドライブを準備する。

【0097】

このハードディスクドライブのステンレス鋼製ピンに、水及び超音波にて洗浄した円筒状のアウトーストッパゴム（外径5 mm ϕ 、軸方向長さ：10 mm）を、図2に示すように該ゴムの軸方向中央部とステンレス鋼製のピン（径1.5 mm ϕ 、長さ20 mm、材質：SUS304）の長手方向中央部とがほぼ一致するように差し込む。

【0098】

次いで、この状態で、ストッパゴムとアームとを、室温で、5万回ヒッティングした後、ストッパゴムとアームが接触した状態で、60℃で24時間保持し、さらに0℃にして、24時間ストッパゴムとアームとを接触させた状態で保持し、この温度0℃にて粘着力を測定した。

（7）折り曲げ試験

JIS K5600-5-1耐屈曲性（円筒形マンドレル法）に準ずる。
折り曲げ試験装置タイプ1（マンドレル直径2 mm）ゴムシート2 mmを室温で180°折り曲げて、目視及び光学顕微鏡25倍観察でクラックが確認できない場合には○、光学顕微鏡25倍観察でクラックが確認できる場合（但、機能上は問題がない）は△、目視及び光学顕微鏡25倍観察でクラックが確認できる場合は×の評価を行う。

【0099】

【表1】

＜表1＞

	実 施 例									比 較 例						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
フッ素ゴム組成物の配合組成(重量部)																
フッ素ゴム(バイソナ-500)①	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	100	100
フッ素ゴム(バイソナGLT)②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	—
FEFカーボンブラック③	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2
MTカーボン④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	—
酸化マグネシウム	3	3	3	3	3	3	6	3	3	3	3	3	8	—	—	3
水酸化カルシウム(17m ³ /g)/(48m ³ /g)	3/-	3/-	3/-	3/-	3/-	3/-	-/-	8/-	3/-	6/-	3/-	6/-	2/-	4/-	-/3	6/-
ビスフェノールA(架橋剤)⑤	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	10	2.3	2.3	2.3	2.3	1.5	—	2.3	2.3
パーヘキサ25B(架橋剤)⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—
トリフェニルペンジルフオスフオニウムク ロライド(架橋促進剤)	2.3	9.2	2.3	2.3	2.3	2.3	10	2.3	6.9	1.3	2.3	1.3	0.5	—	2.3	13.8
トリアリルイソシアヌレート (架橋促進剤)⑦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—
カルナウバワックス⑧	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1
PTFE	—	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
架橋促進剤/架橋剤(重量比)	1.0	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	0.6	1.0	0.6	0.3	3.0	1.0	6.0
混練(ターボミキサー)80℃/20分間	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施
圧縮成形(℃/分)	180/30	180/30	180/30	180/30	180/30	180/30	180/30	180/30	180/30	180/30	180/30	180/30	180/30	170/30	180/30	180/30
処理液浸漬(20℃/1時間)⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
オーブン熱処理 (℃/時間)	230/24	230/24	230/24	230/24	230/24	280/10	230/24	230/24	230/24	230/24	230/24	230/24	230/24	230/24	230/24	230/24
ガラスヒース前処理/20μm凹凸成形型	-/-	-/-	-/-	成形型 のみ使 用	ビース前 処理の み	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
架橋体等の物性																
静摩擦係数(JIS P 8147準拠)	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.7	0.2	2.7	2.7	0.5	2.0	1.7	1.2
動摩擦係数(JIS K 7125、P8147準拠)	0.7	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.9	0.3	0.3	2.6	2	0.8	2.2	2.5	1.2
硬さ(JIS K 8253準拠)	62	65	75	62	62	65	80	65	64	65	60	57	67	63	63	65
0℃	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	5	5	6	5
25℃	10	10	8	10	10	10	11	11	10	10	12	15	10	15	43	10
70℃	39	35	30	39	39	41	35	43	37	63	63	60	55	67	72	55
反発弾性率(%) (JIS K 8255準拠)	6	6	4	3	0	6	6	15	6	590	580	580	21	500	570	150
粘着性(%)	8	6	5	4	2	6	6	20	6	500	490	490	28	550	480	180
耐熱試験後の粘着性(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
耐屈曲性(JIS K 5600準拠)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

＜注＞①デュポン・ダウ・エラストマー社製、ポリオール架橋系。②デュポン・ダウ・エラストマー社製、過酸化合物架橋系。③東海カーボン社製、精強剤平均粒径43μm、比表面積42m²/g。④Huber社製、Huber N-990平均粒径500μm、比表面積6m²/g補強剤。⑤Riadel Dechaen社製、ポリオール架橋剤。⑥日本油脂社製、有機過酸化合物架橋剤。⑦日本化成社製、商品名:TAIC。⑧デュポン・ダウ・エラストマー社製、VPA No.2mp80℃。⑨処理液(ビスフェノールA10部+トリメチルベンジルフルオスホニウムクロライド2部+78部)


【図面の簡単な説明】

【図 1】 図 1 は、本発明に係る低摩擦性フッ素ゴム架橋体の製造方法で得られた低摩擦性フッ素ゴム架橋体の粘着力耐久性の評価を行う際に用いられる試験装置の説明図である。


【図 2】 図 2 は、図 1 の試験装置に組み込まれるアウトーストッパーの断面図である。

【書類名】 図面

【図 1】



【図 2】



【書類名】 要約書

【要約】

【解決手段】 ポリオール架橋可能なフッ素ゴムと、

架橋促進剤と、ポリオール系架橋剤と、水酸化カルシウムと、必要により酸化マグネシウムとを含有し、かつ、上記架橋促進剤とポリオール系架橋剤との重量比 R : {架橋促進剤 / ポリオール系架橋剤} が 1 ~ 5 であるポリオール架橋可能なフッ素ゴム組成物を、

必要により予めポリオール架橋した後、

150 ~ 300℃の温度範囲で 0.1 ~ 48 時間熱処理することにより、架橋体の表面の摩擦係数が 1 未満の低摩擦性フッ素ゴム架橋体を得ることを特徴とする低摩擦性フッ素ゴム架橋体の製造方法並びに得られた該架橋体からなる衝撃吸収用ストッパー部品。

上記フッ素ゴム組成物には、該ポリオール架橋可能なフッ素ゴム 100 重量部に対して、上記架橋促進剤が 2.1 ~ 20 重量部、上記ポリオール系架橋剤が 0.4 ~ 20 重量部の量で含有され、比表面積 $20 \text{ m}^2/\text{g}$ 未満の水酸化カルシウムが 0.5 ~ 10 重量部の量で含有されていることが好ましい。

【効果】

低摩擦性、低粘着性、低反発性等にバランス良く優れ、防振ゴム、衝撃吸収ストッパー部品等の製造用として好適に使用可能な低摩擦性フッ素ゴム架橋体の製造方法並びに該方法にて得られた低摩擦性フッ素ゴム架橋体の用途が提供される。

【選択図】 なし

特願 2 0 0 3 - 1 1 5 4 9 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 4 3 8 5]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 7 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区芝大門 1 丁目 1 2 番 1 5 号

氏 名

エヌオーケー株式会社

2. 変更年月日

2 0 0 3 年 7 月 4 日

[変更理由]

名称変更

住 所

東京都港区芝大門 1 丁目 1 2 番 1 5 号

氏 名

N O K 株式会社